

Colacem S.p.A., stabilimento di Galatina (LE).

Fase di Sperimentale della durata di un anno. Anno 2022.

N° LOTTO PRODUZIONE DI CLINKER →	<u>1° LOTTO 2022</u>		<u>2° LOTTO 2022</u>		<u>3° LOTTO 2022</u>		<u>4° LOTTO 2022</u>		<u>5° LOTTO 2022</u>		<u>6° LOTTO 2022</u>		<u>7° LOTTO 2022</u>	
<u>MATERIALE</u>	<u>GENNAIO</u>		<u>FEBBRAIO</u>		<u>MARZO</u>		<u>GIUGNO</u>		<u>AGOSTO</u>		<u>SETTEMBRE</u>		<u>OTTOBRE</u>	
	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%	Quantità (Ton.)	%
Calcare	69.374	76,93	87.559	76,12	28.088	72,34	54.640	74,6	35.386	77,8	87.090	75,50	66.295	73,75
Argilla	14.375	15,94	18.486	16,07	5.830	15,01	11.191	15,3	4.776	10,5	17.393	15,1	15.333	17,06
Ceneri pesanti (TIP 13.1, EER 100101)	4331	4,8	1.578	1,37	1.491	3,84	4.000	5,48	3.154	6,93	2.318	2,01	2.897	3,22
Ceneri leggere secche (TIP 13.1, EER 100102)	0	0	2.440	2,12	2.460	6,33	2.540	3,47	1.607	3,53	1.660	1,44	800	0,89
Ceneri leggere umide (TIP 13.1, EER 100102)	273	0,3	2.302	2,0	0	0	0	0	0	0	4.901	4,25	2.161	2,40
Ceneri leggere biomassa (TIP 13.2, EER 100103)	730	0,81	834	0,73	320	0,82	0	0	0	0	290	0,25	660	0,73
Scaglie laminazione (TIP 5.14, EER 100210)	1.096	1,22	1.824	1,59	646	1,66	846	1,16	562	1,24	1.690	1,47	1.750	1,95