



GEOCHIM s.a.s.

Consulenze e servizi per agricoltura industria ambiente
---- Ricerche chimiche biochimiche batteriologiche ----



LAB N° 0965 L

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Spett.le
COLACEM S.p.A.
Via della Vittorina, 60
06024 GUBBIO (PG)

RAPPORTO DI PROVA N° 79411

data emissione: 12/10/2022

Campioni n. : 1/1

Rif. Interno: IV8549

Denominazione campione: Scaglie di laminazione - Tipologia 5.14 - codice EER 100210

Descrizione campione: **GAL 5.14 100210 FERALPI SIDERURGICA Agosto 2022**

Produttore : Feralpi Siderurgica - Lonato del Garda

Data ricezione: 3-ott-22

Data prelievo: Campione medio mese di Agosto

Luogo del prelievo: Stabilimento Colacem Spa di Galatina (LE)

Prelevato da : Personale incaricato da ditta medesima

Prestazioni richieste: Come di seguito riportate

Idoneità campione: Campione idoneo per le analisi richieste come da I.O. Geochim N°04 (revisione in vigore alla data odierna)

Inizio analisi: 3-ott-22

Fine analisi: 11-ott-22

La riproduzione parziale del presente rapporto non è consentita senza esplicita autorizzazione.

I dati riportati nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione portato all'analisi, di cui il laboratorio conserva i dati grezzi e i tracciati strumentali per 48 mesi dalla data di emissione del rapporto stesso. Salvo diverse indicazioni, il campione è stato sottoposto alle prove come pervenuto al laboratorio. Compatibilmente con la quantità e la natura del campione sottoposto alle prove, il campione di prova ed il controcampione dello stesso vengono conservati in laboratorio per almeno 3 mesi. I campioni deperibili sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Mod. 31 Rev 14 del 05/09/2020

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Rosi



GEOCHIM s.a.s.

Consulenze e servizi per agricoltura industria ambiente
--- Ricerche chimiche biochimiche batteriologiche ---



LAB N° 0965 L

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RAPPORTO DI PROVA N° 79411

Campione 1/1

Rif. Interno IV8549

Scaglie di laminazione - Tipologia 5.14 - codice EER 100210

Parametro	Metodo di analisi	Unità di misura	Valore rilevato s.t.q.	Incertezza (1)	Valore rilevato s.s.	LOQ
Residuo a 105 °C	UNI EN 14346 2007*	% m/m	92,4	± 5,5		0,01
Fluoro totale	MIG 102 2016*	% m/m	0,0015	± 0,0002	0,0077	0,0005
Cloro totale	MIG 102 2016*	% m/m	0,095	± 0,013	0,103	0,0005
Solfiti solubili in HCl	UNI EN 1744-1 2013 misura I.C.*	% m/m come SO ₃	<0,0005	± -	-	0,0005
Solfuri totali	M.I.G. 103 2016*	% m/m come S	<0,0005	± -	-	0,0005
Zolfo totale	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018*	% m/m come SO ₄	0,07	± 0,01	0,08	0,0005
Carbonio Organico Totale	D.M. n.185 del 13/09/1999*	% m/m	0,46	± 0,06	0,50	0,001
Antimonio	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018*	mg/kg	< 2	± -	-	2
Arsenico	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018*	mg/kg	4,1	± 0,6	4,4	1
Cadmio	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	14,2	± 1,8	15,3	0,05
Cobalto	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018*	mg/kg	58,8	± 6,9	63,7	0,5
Cromo	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	855	± 1	925	1
Manganese	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	8329	± 1221	9012	1
Mercurio	UNI 15411 2011 + EPA 7473 2007*	mg/kg	<0,05	± -	-	0,05
Nichel	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	513	± 65	555	0,5
Piombo	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	41,4	± 5,1	-	1
Rame	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	3181	± 399	3442	1
Vanadio	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	9,0	± 1,1	9,7	0,5
Tallio	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018*	mg/kg	< 0,3	± -	-	0,3
IPA Totali	EPA 3550B 1996 + EPA 8100:1986*	mg/kg	0,113	± -	-	
PCDD/PCDF Equivalente di tossicità (I-TEQ)	MIG 171 2021 Fattori di equivalenza utilizzati Reg UE 1021/2019	µg/kg	< 0,079	± -	-	0,079
PCB dl	MIG 171 2021 * Fattori di equivalenza utilizzati Reg UE	mg/kg	<0,002	± -	-	0,002

* Prova non oggetto di accreditamento Accredia

(1) Se espressa è l'incertezza estesa calcolata moltiplicando l'incertezza composta per il fattore di copertura k=2 che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95% .

(2) LOQ = Limite di quantificazione

(s.,t.q.) Valore rilevato su sostanza tal quale

(s.s.) Valore espresso su sostanza secca

Il Responsabile del laboratorio
Dott. Stefano Rosi